

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ УНИПЛИТ 15ПК

Звукоизоляционная панель УниПлит 15ПК 1200x800 мм



Звукоизоляционная панель УниПлит 15 ПК — инновационное решение, звуко-виброизоляционная панель. Поверхность гладкая, ровная, панель многослойна и снабжена слоем мембраны ВиброСорб. Универсальная панель – для каркасных конструкций и бескаркасного применения. Звукоизоляционное решение для первого слоя облицовки или для облицовки каркаса. Крепление напрямую к поверхностям каркаса, стен пола потолка, без демпферных лент. Панель не подвержена существенным сужениям и расширениям при перепадах влажности и температуры внутри помещений. Большая поверхностная плотность материала, обеспечивает надежную преграду для звука

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Можно производить финишную отделку, клеить керамическую плитку, шпатлевать, штукатурить.

Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.

Высокая прочность – монтаж без «закладных» для крепления ТВ, полок с нагрузкой до 20 кг на две точки крепления.

СОСТАВ

Гипс строительный, целлюлоза в виде волокон, эластомер ВиброСорб.

ПРИМЕНЕНИЕ

Звукоизолирующие облицовки стен

Звукоизолирующие облицовки потолка

Звукоизолирующие каркасные перегородки

Звукоизолирующие облицовки пола

Звукоизолирующие облицовки откосов

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукоизоляция добавочная (без каркаса), R_w , дБ	7
Звукоизоляция (каркас, перегородка), R_w , дБ	62
Горючесть	Г 1 В2 Д1 Т 1
Водопоглощение за 2 ч, %, не более	30
Температура эксплуатации, °C	от -55 до + 70
Линейное расширение	0,07
Поверхностная плотность кг / м.кв.	17±5%

ПАРАМЕТРЫ

Размеры, ±5%	1,2м x 0,8м x 15мм
Площадь рабочая, м.кв.	0,96±5%
Вес панели, кг	18±5%
Допустимое отклонение каркаса от прямолинейности, мм	5

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, штабелирование поддонов запрещено. Перед монтажом панели необходимо выдержать в помещении в течение 1-2 суток. Условия хранения: вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 35 °C. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов. Срок хранения 24 месяца, по истечении срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

УПАКОВКА

Материал упакован на поддонах в УФ-стабилизированную пленку, поставляется от 1 шт. Количество в упаковке на поддоне 1,3x1,2 м – 100 шт.

ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ТУ
23.62.10 008 16465741-2019

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

 **БАРКЛАЙН**