

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ УНИПЛИТ 40ПК

Звукоизоляционная панель УниПлит 40ПК



Панель УниПлит 40 – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный. Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19-25мм. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм.

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, штабелирование поддонов запрещено

Перед монтажом панели необходимо выдержать в помещении в течение 1-2 суток. Условия хранения: вдали от источников

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.

Крепление напрямую к поверхностям стен, потолка.

Замковое соединение швов надежно защищает стык панелей от проникновения звука.

Быстрый монтаж

СОСТАВ

Состав Гипс строительный, целлюлоза в виде волокон, эластомер ВиброСорб.

ПРИМЕНЕНИЕ

Звукоизолирующие облицовки стен бескаркасным методом

Звукоизолирующие облицовки потолка бескаркасным методом


ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горючесть	Г 1
Водопоглощение за 2 ч, %, не более	30
Температура эксплуатации, °C	от -5 до + 120 °C
Линейное расширение	0,07
Штук в упаковке	60 шт. на поддоне 1,3х1,3м 30 шт. на поддоне 1,3х0,8м
Длина, м±2%	рабочая 1,20 м (габаритная 1,25 м)
Ширина, м±2%	Рабочая 0,60 м (габаритная 0,65 м)
Толщина, мм	40±2%
Вес панель, кг	20±5%
Поверхностная плотность кг / м.кв.	27,7±5%
Приемка конструкций отклонение элементов каркаса от прямолинейности	≤ 5 мм

ПАРАМЕТРЫ

Звукоизоляция добавочная (для стены без каркаса)	Rw 11 дБ
--	----------

ГРАФИК



ХРАНИЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, штабелирование поддонов запрещено. Перед монтажом панели необходимо выдержать в помещении в течение 1-2 суток. Условия хранения: вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 35C. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов. Срок хранения 24 месяца, по истечении срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

УПАКОВКА

Материал упакован на поддонах в УФ-стабилизированную пленку, поставляется от 1шт

ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ТУ
23.62.10 008 16465741-2019

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

БАРКЛАЙН